

BD050DA004

Sacs DASRI 50L

Descriptif

- Sacs à déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Type : 50L
- Lien coulissant
- Conforme à la norme NFX 30-501/ NF 082
- Coloris : jaune
- Opacité : 50%

Domaines d'utilisation

Résistance à la manutention et aux chocs :

L'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1.20m
Test conforme avec 10 kg, aucun trou ne doit se former conformément à la norme NF EN 13592

Étanchéité du sac : NF EN 13592

L'essai consiste à remplir le sac avec 3 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures.

Conditionnement

Rouleaux de 25 sacs
Carton de 500 sacs
Palette de 40 cartons

Dimensions

Demi-périmètre utile	Longueur utile	Épaisseur
680 mm	750 mm	23 μ



NFX 30-501

Caractéristiques mécaniques

Résistance à la rupture NF EN ISO 527-3
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette
Largeur éprouvette : 15 mm
Vitesse : 500 mm / minute

	nominale
Sens extrusion	0.85 daN
Sens travers	0.75 daN

Allongement à la rupture NF EN ISO 527-3
Mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture
Largeur éprouvette : 15 mm

	nominale
Sens extrusion	300%
Sens travers	500%

Vitesse : 500 mm/ minute

Résistance à la déchirure NF EN ISO 6383-2 (Méthode Elmendorf)
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette

qui présente une amorce de rupture

	nominale
Sens extrusion	110 cN
Sens perpendiculaire	330 cN

Dart Test NF EN ISO 7765-1
Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (grammes) - -> 110g
Hauteur de chute : 66 cm

Résistance à la rupture du lien (-10%) > 40 N

